(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 7. Februar 2002 (07.02.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/10593 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: 18/16

F04C 18/08,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/08967

(22) Internationales Anmeldedatum:

2. August 2001 (02.08.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

200 13 338.1

2. August 2000 (02.08.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): WERNER RIETSCHLE GMBH + CO. KG [DE/DE]; Roggenbachstrasse 58, 79650 Schopfheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GARCZORZ, Reinhard [DE/DE]; Sägemattstrasse 12a, 79541 Lörrach (DE). SCHOLZ, Fritz-Martin [DE/DE]; Klingentalstrasse 10, 79686 Hasel (DE).


(74) Anwalt: DEGWERT, Hartmut; Prinz & Partner, Manzingerweg 7, 81241 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: COMPRESSOR

(54) Bezeichnung: VERDICHTER



- (57) Abstract: The compressor has two rotors (14, 16) which are each rotationally mounted by means of a shaft, in a housing (10). Said rotors (14, 16) rotate without touching the housing and consist of a powder-metallurgical Al-Si alloy, while the housing (10) consists essentially of aluminium.
- (57) Zusammenfassung: Der Verdichter hat zwei in einem Gehäuse (10) drehbar mittels je einer Welle gelagerte Rotoren (14, 16), die ohne Berührung mit dem Gehäuse rotieren. Die Rotoren (14, 16) bestehen aus einer pulvermetallurgischen Al-Si-Legierung, und das Gehäuse (10) besteht im wesentlichen aus Aluminium.



CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), curasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK,

ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

15

20

25

Verdichter

Die Erfindung betrifft einen Verdichter mit einem Gehäuse und wenigstens einem in dem Gehäuse drehbar mittels einer Welle gelagerten Rotor, der ohne Berührung mit dem Gehäuse rotiert.

Verdichter bedürfen im allgemeinen der Kühlung, um die beim Verdichtungsprozeß anfallende Wärme abzuführen. Auf eine direkte Kühlung der Rotoren und Wellen wird zumeist aus Kostengründen verzichtet. Die Kühlung der Rotoren erfolgt dann nur indirekt über den Fördermedienstrom und über das direkt gekühlte Gehäuse.

Wegen der direkten Kühlung des Gehäuses, beispielsweise durch eine Luftströmung oder einen Wassermantel, und die nur indirekte Kühlung der Rotoren tritt im Betrieb eine hohe Temperaturdifferenz zwischen Gehäuse und Rotoren auf. Diese Temperaturdifferenz muß bei der Auslegung der Spalte berücksichtigt werden. Der größeren Temperaturdehnung der Rotoren wird durch vergrößerte Spalte im kalten Zustand Rechnung getragen. Der Unterschied der Spaltgröße im kalten Zustand zur Spaltgröße im Betriebszustand, d.h. bei einer Temperaturdifferenz in der Größenordnung von 100° K, wird als Spaltreduzierung bezeichnet. Um ein Anlaufen der Rotoren unter allen Umständen zu verhindern, werden die Spaltweiten für die maximale thermische Belastung festgelegt, die sich durch die unterschiedlichen Druckverhältnisse und Drehzahlen ergibt. Die Berücksichtigung der Spaltreduzierung führt dann zu einer Bemessung der Spaltweiten im kalten Zustand. Man ist aber bestrebt, die Spalte möglichst klein zu halten, um Rückströmungen zu minimieren und den volumetrischen sowie den isentropen Wirkungsgrad zu maximieren.

Diese Überlegungen führen in der Praxis zur Verwendung von Werkstoffen mit geringer Wärmedehnung. Als Standardwerkstoff wird für Gehäuse Gußeisen mit Lamellengraphit und für die Rotoren Gußeisen mit Kugelgraphit verwendet. Der Wärmedehnungskoeffizient beträgt jeweils $\alpha_k = 10,5^{-6}/K$. Bei Verwendung

10

15

20

25

von Gußeisen für Gehäuse und Rotoren und einem Außendurchmesser der Rotoren von beispielsweise 100 mm ergibt sich für die Spaltreduzierung ein Wert von etwa 0,1 mm. Damit können befriedigende Wirkungsgrade erzielt werden. Die Verwendung eines Materials wie Aluminium kommt hingegen nicht in Betracht, da wegen der mehr als doppelt so großen Wärmedehnung die entsprechenden Werte der Spaltreduzierung bei etwa 0,24 mm liegen würden, so dass die Spaltweiten im kalten Zustand mehr als doppelt so groß sein müßten, wodurch die Spaltverluste enorm vergrößert würden.

Durch die Erfindung wird ein Verdichter geschaffen, der trotz Verwendung von Aluminium-Werkstoffen geringe Spaltweiten und einen entsprechend hohen Wirkungsgrad aufweist. Gemäß der Erfindung besteht der Rotor aus einem pulvermetallurgisch hergestellten, siliziumhaltigen Aluminium-Werkstoff und das Gehäuse besteht im wesentlichen aus Aluminium. Unter Aluminium für das Gehäuse wird im wesentlichen reines Aluminium oder eine Aluminium-Legierung mit dem typischen relativen großen Wärmedehnungskoeffizienten von etwa 23,8 x 10⁻⁶/K verstanden. Der pulvermetallurgisch hergestellte, silizimhaltige Aluminium-Werkstoff hat hingegen typischerweise einen Wärmedehnungskoeffizient von nur 16 x 10⁻⁶/K. Geht man wiederum von einem Rotordurchmesser von 100 mm aus, so ergibt sich bei der erfindungsgemäßen Werkstoffkombination bei einer Temperaturdifferenz von 100° K eine Spaltreduzierung, die wie folgt berechnet wird:

$$S_{WA} = (\alpha_{k1} \times \Delta T_1 - \alpha_{k2} \times \Delta T_2) \times L.$$

Die Spaltreduzierung ist mit einem Wert von 0,113 mm somit kaum größer als der entsprechende Wert bei Verwendung von Gußeisen für Gehäuse und Rotoren.

Die Verwendung von Aluminium anstelle von Gußeisen erbringt erhebliche Vorteile, insbesondere ein geringeres Gewicht, kürzere Bearbeitungszeiten, Korrosionsbeständigkeit, geringere Herstellungskosten.

Bei der bevorzugten Ausführungsform ist auf den Oberflächen der Rotoren eine Isolierschicht aufgebracht. Durch diese Isolierschicht wird der

15

20

25

Wärmeübergang von dem komprimierten Fördermedium auf die Rotoren vermindert. Der Wärmestrom wird verstärkt über die Welle des Rotors abgeführt. Die verminderte Erwärmung der Rotoren durch die Isolierschicht führt zu einer geringeren Wärmedehnung und läßt daher kleinere Spaltweiten zu, wodurch der Wirkungsgrad gesteigert wird.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung zweier Ausführungsformen des Verdichters und aus den beigefügten Zeichnungen. In den Zeichnungen zeigen:

- Figur 1 schematisch einen geöffneten Klauenverdichter mit Blick auf die 10 Rotoren;
 - Figur 2 eine entsprechende Ansicht einer Ausführungsvariante; und
 - Figur 3 eine weitere Ausführungsvariante.

Der in Fig. 1 beispielshalber gezeigte Verdichter hat einen allgemein mit 10 bezeichnetes Gehäuse mit einer inneren Kammer 12, die aus zwei einander überschneidenden Teilzylindern gleicher Größe besteht. In der Kammer 12 sind zwei Rotoren 14, 16 in Form von zweiflügeligen Wälzkolben aufgenommen. Jeder Rotor 14, 16 sitzt auf einer entsprechenden Welle 18, 20. Die zueinander parallelen Wellen 18, 20 sind durch ein (nicht gezeigtes) Getriebe synchronisiert. Die Rotoren 14, 16 laufen im inneren der Kammer 12 ohne gegenseitige Berührung und ohne Berührung mit der Wandung der Kammer 12. Sie wälzen sich ineinander ab und bilden dabei Arbeitsräume variabler Größe, wobei eine innere Verdichtung stattfindet.

Die im Betrieb des Verdichters anfallende Wärme wird im wesentlichen durch Kühlung des Gehäuses 10 abgeführt. Zu diesem Zweck weist das Gehäuse 10 eine Vielzahl von Kühlrippen auf, die von einem Luftstrom umströmt werden. Die erwärmte Abluft ist in der Zeichnung durch Pfeile symbolisiert. Die Rotoren 14, 16 und die Wellen 18, 20 werden nicht direkt gekühlt. Ein Teil des Wärmestroms wird über die Wellen 18, 20 und ein anderer Teil über den Fördermedienstrom

10

20

25

abgeführt. Um die Erwärmung der Rotoren 14, 16 im Betrieb zu reduzieren, ist ihre Oberfläche mit einer thermisch isolierenden Beschichtung versehen.

Das Gehäuse 10 besteht aus Aluminium oder einer Aluminium-Legierung, deren Wärmedehnungskoeffizient etwa 23,8 x 10^{-6} /K beträgt. Die Rotoren 14, 16 bestehen aus einem Aluminium-Werkstoff, dessen Wärmedehnungskoeffizient etwa 16 x 10^{-6} /K beträgt. Durch diese Werkstoffpaarung ergibt sich eine Spaltreduzierung, die - bezogen auf einen Rotordurchmesser von 100 mm - etwa 0,113 mm beträgt.

Der Aluminium-Werkstoff, aus dem die Rotoren 14, 16 bestehen, ist pulvermetallurgisch hergestellt und dispersionsverfestigt. Die Zusammensetzung des Aluminium-Werkstoffs für die Rotoren ist vorzugsweise wie folgt:

18,5 bis 21,5 Gew.% Silizium, 4,6 bis 5,4 Gew% Eisen, 1,8 bis 2,2 Gew.% Nickel

15 Rest: Aluminium

Das der Erfindung zugrunde liegende Prinzip ist bei den meisten Bauformen von Verdichtern mit berührungslosen Rotoren anwendbar, mit besonderem Vorteil jedoch bei zweiwelligen Verdichtern mit innerer Verdichtung, z.B. Klauenverdichter und Schraubenverdichter. Die Erfindung erstreckt sich allgemein auf die Verwendung einer pulvermetallurgischen Al-Si-Legierung bei Rotoren von Verdichtern, Pumpen und Drehkolbenmaschinen in Kombination mit einem Gehäuse aus Aluminium, insbesondere bei Maschinen mit berührungslos arbeitenden Rotoren.

Bei der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsvariante ist das Gehäuse aus einem Außenkörper 10a, der aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung besteht, und einem darin eingegossenen Ring 10b aufgebaut. Der Ring 10b besteht aus einer pulvermetallurgischen, dispersionsverfestigten Al-Si-Legierung der oben näher beschriebenen Art. Der Ring bildet die Begrenzung der Kammer in der die Rotoren des Verdichters aufgenommen sind. An der Grenzfläche zwischen

15

Außenkörper 10a und Ring 10b sind die beiden Werkstoffe miteinander verschmolzen, so daß ein inniger Verbund zwischen Außenkörper 10a und Ring 10b besteht. Da der Ring 10b aus einem Material von wesentlich größerer Festigkeit als das Material des Außenkörpers 10a besteht, bestimmen seine Wärmedehnungseigenschaften im wesentlichen die Wärmedehnung des Gehäuses als ganzes. Auch die Rotoren bestehen bei dieser Ausführungsform aus einer Al-Si-Legierung der oben beschriebenen Art. Der Ring ist mit angegossenen Versteifungsrippen 10c versehen, die radial auswärts gerichtet sind. In jedem Eckbereich des Gehäuses ist eine dieser Versteifungsrippen angeordnet.

Bei dieser Ausführungsform kann eine Spaltreduzierung von ca. 0,16 mm erreicht werden, wiederum bezogen auf einen Rotordurchmesser von 100 mm.

Bei der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform hat das Gehäuse einen Lagerdeckel 22, mit zwei Lagern 24, 26 für die Wellen 18, 20. Beiderseits der Lager 24, 26 ist in dem Lagerdeckel 22 eine Versteifungsrippe 28, 30 aus einer dispersionsverfestigten Aluminiumlegierung eingegossen. Durch diese Versteifungsrippen 28, 30 wird einerseits die Lagerung der Wellen 18, 20 versteift, zum anderen wird die Wärmedehnung des Achsabstandes reduziert.

20

Patentansprüche

- 1. Verdichter mit einem Gehäuse und wenigstens einem in dem Gehäuse drehbar mittels einer Welle gelagerten Rotor, der ohne Berührung mit dem Gehäuse rotiert, dadurch gekennzeichnet, daß der Rotor aus einer pulvermetallurgischen Al-Si-Legierung und das Gehäuse im wesentlichen aus Aluminium besteht.
- 2. Verdichter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Al-Si-Legierung dispersionsverfestigt ist.
- 3. Verdichter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Al-10 Si-Legierung folgende Zusammensetzung aufweist:

18,5 bis 21,5 Gew.% Silizium, 4,6 bis 5,4 Gew% Eisen, 1,8 bis 2,2 Gew.% Nickel,


Rest: Aluminium.


- 15 4. Verdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Al-Si-Legierung einen Wärmedehnungskoeffizient von etwa 16*10-6 /K aufweist.
 - 5. Verdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Aluminium, aus dem das Gehäuse besteht, einen Wärmedehnungskoeffizient von etwa 23,8*10⁻⁶ /K aufweist.
 - 6. Verdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse durch einen Luftstrom gekühlt ist.
 - 7. Verdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Rotor nur über den Fördermedienstrom und die Welle gekühlt ist.
- 25 8. Verdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß er zwei berührungslos ineinander abwälzende Drehkolben aufweist.


20

- Verdichter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß er mit innerer Verdichtung arbeitet.
- 10. Verdichter nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Dehkolben zwei- oder dreiflügelig ausgebildet sind.
- 5 11. Verdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß er als Schraubenverdichter ausgebildet ist.
 - 12. Verdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Oberfläche der Rotoren eine Isolierschicht aufgebracht ist.
- 13. Verdichter nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse einen Außenkörper aus Aluminium und einen darin eingegossenen Ring aus einer dispersionsverfestigten pulvermetallurgischen Al-Si-Legierung aufweist.
 - 14. Verdichter nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß an der Grenzfläche des Ringes und des Außenkörpers deren Werkstoffe miteinander verschmolzen sind.
 - 15. Verdichter nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Ring unmittelbar den Rotor umgibt.
 - 16. Verdichter nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse wenigstens einen Lagerdeckel aufweist, der mit eingegossenen Versteifungsrippen aus einer dispersionsverfestigten pulvermetallurgischen Al-Si-Legierung versehen ist.
 - 17. Verdichter nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Versteifungsrippen auf einander gegenüberliegenden Seiten der Lager angeordnet sind.

Fig. 1









Int one eation No PCT/EP 01/08967

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 F04C18/08 F04C18/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC $\frac{7}{1000}$ F04C F01C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

PAJ, EPO-Internal


Category °	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to dalm No.	
Х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 247 (M-0978), 25 May 1990 (1990-05-25) & JP 02 067488 A (KOBE STEEL LTD), 7 March 1990 (1990-03-07)	1,8-11	
Υ	abstract	2-5	
Y	US 4 702 885 A (ODANI YUSUKE ET AL) 27 October 1987 (1987-10-27) claim 1; table 1	2–5	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 343 (M-1436), 29 June 1993 (1993-06-29) & JP 05 043917 A (MITSUBISHI MATERIALS CORP), 23 February 1993 (1993-02-23) abstract	1	
	_/		

X Further documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in annex.		
Special categories of cited documents: A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E' earlier document but published on or after the international filing date L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P' document published prior to the international filing date but tater than the priority date claimed	"T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 13 November 2001	Date of mailing of the International search report 21/11/2001		
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswljk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3018	Authorized officer Dimitroulas, P		



In on catton No PCT/EP 01/08967

		PC1/EP 01/0896/			
C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category *	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 407 (M-1454), 29 July 1993 (1993-07-29) & JP 05 079468 A (MITSUBISHI MATERIALS CORP), 30 March 1993 (1993-03-30) abstract	1			
P,A	EP 1 099 855 A (JATCO TRANSTECHNOLOGY LTD; MITSUBISHI MATERIALS CORP (JP); NISSAN) 16 May 2001 (2001-05-16) claim 1	1-5			
A	EP 0 577 062 A (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 5 January 1994 (1994-01-05) claim 1	1-5			
A	US 3 745 854 A (HAUPT A ET AL) 17 July 1973 (1973-07-17) claim 1; figure 1	13–15			
A	WO 94 16228 A (LEYBOLD AG ;BACHMANN PAUL (DE); FROITZHEIM MICHAEL (DE)) 21 July 1994 (1994-07-21)				
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 282 (M-1420), 31 May 1993 (1993-05-31) & JP 05 010282 A (NTN CORP;0THERS: 01), 19 January 1993 (1993-01-19) abstract	10			
	·				
.•					
• •					



PCT/EP 1/08967

	atent document d in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
JP	02067488	Α	07-03-1990	NONE			
US	4702885	Α	27-10-1987	JР	1850856		21-06-1994
				JP	5065568		20-09-1993
	•			JP	60145349		31-07-1985
				JP ·	60200945		11-10-1985
				JP	60121203		28-06-1985
	·			JP	60125345		04-07-1985
				BR DE	8406132 3481322		24-09-1985 15-03-1990
				EP	0144898		19-06-1985
				US	4818308		04-04-1989
JP	05043917	Α	23-02-1993	NONE			
JP	05079468	Α	30-03-1993	NONE			
EP.	1099855	A	16-05-2001	JP	2001132660	A	18-05-2001
				EP	1099855	A2	16-05-2001
EP	0577062	Α	05-01-1994	JP	6010849		21-01-1994
				JP	6017993		25-01-1994
				DE	69326290		14-10-1999
				DE	69326290		27-01-2000
•				EP KR	0577062 219758		05-01-1994 01-09-1999
				KR	9705950		22-04-1997
				ÜS	5338168		16-08-1994
US.	3745854	Α	17-07-1973	DE	1949033	A1	15-04-1971
				FR	2062695		25-06-1971
•				GB	1286160		23-08-1972
				JP	48016413	B 	22-05-1973
WO	9416228	Α	21-07-1994	DE	4300274		14-07-1994
				WO	9416228	A1 	21-07-1994
JΡ	05010282	Α	19-01-1993	NONE			

Ini	òr	tenzeichen
PUT	/EP	01/08967

			PUT/EP 01/08967	
A. KLASSII IPK 7	FIZERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES F04C18/08 F04C18/16			
Nach der int	ernationalen Paleniklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK		
	RCHIEFITE GEBIETE			
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)		
IPK 7	F04C F01C			
Recherchler	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die rech	erchierten Gebiele fallen	
Während de	r internationalen Recherche konsultlerte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und	d evil, verwendete Suchbegriffe)	
PAJ, EI	PO-Internal			
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht komme	nden Telle Betr. Anspruch Nr.	
χ .	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1,8-11	
	vol. 014, no. 247 (M-0978),			
	25. Mai 1990 (1990-05-25)	•		
	& JP 02 067488 A (KOBE STEEL LTD) 7. März 1990 (1990-03-07)	',	,	
Υ	Zusammenfassung		2-5	
Y	US 4 702 885 A (ODANI YUSUKE ET	AL)	2-5	
'	27. Oktober 1987 (1987–10–27)	<i>//L/</i>	.	
	Anspruch 1; Tabelle 1			
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1	
^	vol. 017, no. 343 (M-1436),		1	
	29. Juni 1993 (1993-06-29)			
	& JP 05 043917 A (MITSUBISHI MATE			
	CORP), 23. Februar 1993 (1993-02- Zusammenfassung	·23)		
. 1	Lusammentassung	•		
i i	· -	-/		
'				
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu shmen	X Siehe Anhang I	Patentfamille	
	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	oder dem Prioritätsd	nung, die nach dem internationalen Anmeldedatui datum veröffentlicht worden ist und mit der	m
aber ni	icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Erfindung zugrunde	illdiert, sondern nur zum Verständnis des der legenden Prinzips oder der ihr zugrundetiegende	en
Anmel		Theorie ängegeben "X" Veröffentlichung von	besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfind	tung
l echain	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer in Im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	erfinderischer Tätlni	d dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf kelt beruhend betrachtet werden Besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfind	tuna
soll ode ausgef	et die ma enten monten beschieden Grand angeberen ist (Me	kann nicht als auf ei	rinderischer Täligkeit beruhend betrachtet Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen	
"O" Veröffer	ntlichung, die sich auf eine mündilche Offenbarung, enutzung, eine Aussteilung oder andere Maßnahmen bezieht	Veröffentlichungen o	dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wird und ir einen Fachmann nahellegend ist	
"P" Veröffer	tichung die vor dem internationalen Anmeldedelum aber nach		Mitglied derselben Patentfamilie ist	
Datum des A	Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des	Internationalen Recherchenberichts	
1:	3. November 2001	21/11/20	001	
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Be	ediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk			
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Dimitro	ulas, P	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	POI/LF	08907
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorle*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Telle	Beir. Anspruch Nr.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 407 (M-1454), 29. Juli 1993 (1993-07-29) & JP 05 079468 A (MITSUBISHI MATERIALS CORP), 30. März 1993 (1993-03-30) Zusammenfassung		1
P,A	EP 1 099 855 A (JATCO TRANSTECHNOLOGY LTD; MITSUBISHI MATERIALS CORP (JP); NISSAN) 16. Mai 2001 (2001-05-16) Anspruch 1		1-5 ·
A	EP 0 577 062 A (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 5. Januar 1994 (1994-01-05) Anspruch 1	·	1-5
Α	US 3 745 854 A (HAUPT A ET AL) 17. Juli 1973 (1973-07-17) Anspruch 1; Abbildung 1	:	13-15
A '	WO 94 16228 A (LEYBOLD AG ;BACHMANN PAUL (DE); FROITZHEIM MICHAEL (DE)) 21. Juli 1994 (1994-07-21)		
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 282 (M-1420), 31. Mai 1993 (1993-05-31) & JP 05 010282 A (NTN CORP;OTHERS: 01), 19. Januar 1993 (1993-01-19) Zusammenfassung		10
·			
	·		



Int analyzeichen
PCT/EP 01/08967

Im Recherchenbericht Datum der angeführtes Patentdokument Veröffentlichung			Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung		
JP	02067488	Α	07-03-1990	KEIN	E		
US	4702885	A	27-10-1987	JP JP JP	1850856 5065568 60145349	3 B	21-06-1994 20-09-1993 31-07-1985
				JP JP	60200945 60121203	5 A 8 A	11-10-1985 28-06-1985
				JP BR	60125345 8406132	2 A	04-07-1985 24-09-1985
				DE EP US	3481322 0144898 4818308	3 A2	15-03-1990 19-06-1985 04-04-1989
JP	05043917	Α	23-02-1993	KEIN			
JP	05079468	A	30-03-1993	KEIN	E		
EP	1099855	Α	16-05-2001	JP EP	2001132660 109985		18-05-2001 16-05-2001
EP	0577062	Α .	05-01-1994	JP JP	6010849 6017993		21-01-1994 25-01-1994
				DE DE EP	69326290 69326290 0577062	T2	14-10-1999 27-01-2000 05-01-1994
		•		KR KR	219758 9705950	B B1 D B1	01-09-1999 22-04-1997
				US	5338168	3 A 	16-08-1994
US	3745854	A	17-07-1973	DE FR GB JP	1949033 2062699 1286160 48016413	5 A5) A	15-04-1971 25-06-1971 23-08-1972 22-05-1973
WO	9416228	Α	21-07-1994	DE WO	4300274 9416228	1 A1 ·	14-07-1994 21-07-1994
 .1P	05010282	A	19-01-1993	KEIN	 F		

COMPRESSOR

Patent number:

WO0210593

Publication date:

2002-02-07

Inventor:

GARCZORZ REINHARD (DE); SCHOLZ FRITZ-

MARTIN (DE)

Applicant:

WERNER RIETSCHLE GMBH & CO KG (DE);;

GARCZORZ REINHARD (DE);; SCHOLZ FRITZ

MARTIN (DE)

Classification:

- International:

F04C18/08; F04C18/16

- european:

C22C1/04B1; F04C18/12B

Application number: WO2001EP08967 20010802

Priority number(s): DE20002013338U 20000802

Also published as:

US2004022646 (A1)

CA2417794 (A1)

DE20013338U (U1)

Cited documents:

US4702885

EP1099855

EP0577062

US3745854


WO9416228

more >>

Report a data error here

Abstract of WO0210593

The compressor has two rotors (14, 16) which are each rotationally mounted by means of a shaft, in a housing (10). Said rotors (14, 16) rotate without touching the housing and consist of a powder-metallurgical AI-Si alloy, while the housing (10) consists essentially of aluminium.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide